

COPES COAT
SPALMATI INDUSTRIALI S.R.L.

COPREN R180 SP1mm

PESO TOTALE:	180 gr/m ²	+/- 5%
COMPOSIZIONE:	100% PVC FORMULATO	
SPESSORE:	1 mm	+/- 0,2 mm
DENSITA':	180 g/lit	+/- 5%
ALTEZZA DISPONIBILE:	100 cm - 140 cm - 150 cm	
LUNGHEZZA ROTOLI:	Altezze speciali su richiesta.	
COLORI DISPONIBILI:	100 Mtl	
APPLICAZIONE:	NERO - BIANCO	
	Altri colori su richiesta.	
	Tallonette, coprichiodi, sottopiedi, inserti per calzatura, altre applicazioni industriali.	

CARATTERISTICHE TECNICHE:

RESISTENZA ALLA TRAZIONE (UNI EN ISO 1798:2008)	Longitudinale:	kPa ≥ 700
	Trasversale:	kPa ≥ 720
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (UNI EN ISO 1798:2008)	Longitudinale:	% 90
	Trasversale:	% 106

Materiale termoplastico, elastico. Si consiglia lo stoccaggio in luogo asciutto e protetto dal sole/UV.

Su richiesta scritta, materiale disponibile anche con formulazione Esente Ftali ma ammissibili tracce.

Su richiesta scritta, il materiale può essere fornito con un lato adesivo.

Spalmato in pvc formulato e prodotto in Italia.

Conforme al regolamento REACH.

Conformità rispetto alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS): non contiene Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE, DecaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1%.

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta (16 punti).

Spessore verificato con strumento dotato di certificato di taratura in base all'accreditamento LAT 142 rilasciato dal Sistema Nazionale di Taratura secondo legge n°273/1991.

Possibili oscillazioni di tonalità di colore e mano nelle consuetudini di tolleranza. Si consiglia pertanto di non mescolare, in fase di lavorazione, rotoli appartenenti a lotti diversi.

Lotto minimo di produzione: 300 Mtl per articolo/colore, salvo disponibilità di magazzino.

Le informazioni e i valori contenuti in questa scheda sono prodotti da prove interne. L'utilizzatore non è esonerato dall' eseguire test di idoneità del materiale per i suoi utilizzi richiesti.

FORMULATO E PRODOTTO IN ITALIA

CopesCoat

COPES COAT SPALMATI IND.LI Viale della Meccanica ,20 36016 Thiene (VI)
Cod.Fisc.e Part.IVA :02373610241 tel 0445 380226- Fax 0445 380227
internet: www.copescoat.it e-mail: info@copescoat.it

Mod.030 rev.00

SCHEDA TECNICA

Data emissione22/06/2015 Data revisione23/01/2019