

**COPES COAT**  
**SPALMATI INDUSTRIALI S.R.L.**

**COPREN R180 SP2mm**

|                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| <b>PESO TOTALE:</b>         | 360 gr/m <sup>2</sup>   | - 0 + 10%  |
| <b>COMPOSIZIONE:</b>        | 100% PVC FORMULATO  |            |
| <b>SPESSORE:</b>            | 2 mm  | +/- 0,2 mm |
| <b>DENSITA':</b>            | 180 g/lt  | - 0 + 10%  |
| <b>ALTEZZA DISPONIBILE:</b> | 100 cm - 140 cm - 150 cm  |            |
|                             | Altezze speciali su richiesta.  |            |
| <b>LUNGHEZZA ROTOLI:</b>    | 100 Mtl   |            |
| <b>COLORI DISPONIBILI:</b>  | NERO - BIANCO   |            |
|                             | Altri colori su richiesta.  |            |
| <b>APPLICAZIONE:</b>        | Tallonette, coprichiodi, sottopiedi, inserti per calzatura, altre applicazioni industriali. |            |

|  |                |           |
|--|----------------|-----------|
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE:</b>                   |                |           |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE<br>(UNI EN ISO 1798:2008) | Longitudinale: | kPa ≥ 755 |
|  | Trasversale:   | kPa ≥ 715 |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA<br>(UNI EN ISO 1798:2008)   | Longitudinale: | % 97,5    |
|  | Trasversale:   | % 103     |

|   |
|---|
| Materiale termoplastico, elastico. Si consiglia lo stoccaggio in luogo asciutto e protetto dal sole/UV.   |
| Su richiesta scritta, materiale disponibile anche con formulazione Esente Ftali ma ammissibili tracce.  |
| Su richiesta scritta, il materiale può essere fornito con un lato adesivo.  |
| Spalmato in pvc formulato e prodotto in Italia.   |
| Conforme al regolamento REACH.  |
| Conformità rispetto alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS): non contiene Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE, DecaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1%.                                |
| Scheda di sicurezza disponibile su richiesta (16 punti).  |
| Spessore verificato con strumento dotato di certificato di taratura in base all'accreditamento LAT 142 rilasciato dal Sistema Nazionale di Taratura secondo legge n°273/1991. |

|  |
|--|
| Possibili oscillazioni di tonalità di colore e mano nelle consuetudini di tolleranza. Si consiglia pertanto di non mescolare, in fase di lavorazione, rotoli appartenenti a lotti diversi.<br>Lotto minimo di produzione: 300 Mtl per articolo/colore, salvo disponibilità di magazzino.<br>Le informazioni e i valori contenuti in questa scheda sono prodotti da prove interne. L'utilizzatore non è esonerato dall'eseguire test di idoneità del materiale per i suoi utilizzi richiesti. |
|--|

**FORMULATO E PRODOTTO IN ITALIA**

|  |   |
|--|---|
| <br>COPES COAT SPALMATI IND.LI Viale della Meccanica ,20 36016 Thiene (VI)<br>Cod.Fisc.e Part.IVA :02373610241 tel 0445 380226- Fax 0445 380227<br>internet: www.copescoat.it e-mail: info@copescoat.it | Mod.030 rev.00                                    |
|  | <b>SCHEDA TECNICA</b>                             |
|  | Data emissione28/06/2017 Data revisione28/01/2019 |