

COPEs COAT
SPALMATI INDUSTRIALI S.R.L.

PALMA LP80N/08/SI

PESO SUPPORTO:	52 gr/m ²	
PESO TOTALE:	432 gr/m ²	+/- 10%
COMPOSIZIONE:	88,0% PVC 12,0% PES	
SPESSORE:	0,8 mm	+/- 0,1 mm
ALTEZZA UTILE:	140 cm	
LUNGHEZZA ROTOLI:	50 Mtl	
COLORI DISPONIBILI:	NERO Altri colori disponibili da ns cartella colori.	
APPLICAZIONE:	Fodera per calzatura, bordini, rivestimenti, ecc...	

CARATTERISTICHE TECNICHE:		
CARICO ROTTURA (UNI 4818 74/6°)	Longitudinale:	Kg/5 cm ≥ 23
	Trasversale:	Kg/5 cm ≥ 9
ALLUNGAMENTO (UNI 4818 74/6°)	Longitudinale:	% 44,6
	Trasversale:	% 181
LACERAZIONE (UNI 4818 74/9°)	Longitudinale:	Kg 4
	Trasversale:	Kg 3,5
DELAMINAZIONE (UNI 4818 74/10°)	Longitudinale:	Kg/5 cm N.D.
	Trasversale:	Kg/5 cm N.D.

Su richiesta, materiale disponibile con supporto greggio o nero.
Materiale termoplastico, elastico. Si consiglia lo stoccaggio in luogo asciutto e protetto dal sole/UV.
Su richiesta scritta, materiale disponibile anche con formulazione Esente Ftali ma ammissibili tracce.
Spalmato in pvc formulato e prodotto in Italia.
Conforme al regolamento REACH.
Conformità rispetto alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS): non contiene Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE, DecaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1%.
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta (16 punti).
Spessore verificato con strumento dotato di certificato di taratura in base all'accreditamento LAT 142 rilasciato dal Sistema Nazionale di Taratura secondo legge n°273/1991.

Possibili oscillazioni di tonalità di colore e mano nelle consuetudini di tolleranza. Si consiglia pertanto di non mescolare, in fase di lavorazione, rotoli appartenenti a lotti diversi.
Lotto minimo di produzione: 300 Mtl per articolo/colore, salvo disponibilità di magazzino.
Le informazioni e i valori contenuti in questa scheda sono prodotti da prove interne. L'utilizzatore non è esonerato dall'eseguire test di idoneità del materiale per i suoi utilizzi richiesti.

FORMULATO E PRODOTTO IN ITALIA

 COPEs COAT SPALMATI IND.LI Viale della Meccanica ,20 36016 Thiene (VI) Cod.Fisc.e Part.IVA :02373610241 tel 0445 380226- Fax 0445 380227 internet: www.copescoat.it e-mail: info@copescoat.it	Mod.031 rev.00
	SCHEDA TECNICA
	Data emissione 22/06/2016 Data revisione 23/01/2019